

FONDO STRUTTURALE

SCHEDA INFORMATIVA
N°2070

FONDO RIEMPITIVO OMOGENIZZANTE ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

FONDO STRUTTURALE è un fondo riempitivo ed isolante in emulsione acquosa ad elevato grado di penetrazione con ottimi risultati di consolidamento del supporto.

Il prodotto contiene del quarzo-silice ed è pronto all'uso; è l'ideale per superfici lisce come il gesso e cartongesso.

FONDO STRUTTURALE, regola l'assorbimento ed irruvidisce i supporti lisci.

Si può applicare su qualsiasi tipo di muratura purché perfettamente asciutta.

Insaponificabile assicura una buona adesione dei prodotti a calce ai svariati supporti.

Resiste agli alcali del supporto. Ottima permeabilità al vapore acqueo..

CAMPI D'IMPIEGO

FONDO STRUTTURALE è particolarmente indicato per il trattamento di pareti e facciate che richiedono una finitura altamente qualificata.

- ZONE URBANE ED INDUSTRIALI.
- INTONACI NUOVI E VECCHI.
- INTONACI A BASE DI LEGANTI IDRAULICI.
- PARENTI IN GESSO E CARTONGESSO.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

FONDO STRUTTURALE deve essere applicato su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **FONDO STRUTTURALE** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
 - livellare le eventuali irregolarità del supporto;
 - ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** o **CORISTUK** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
 - eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.
- In caso di supporti farinosi e non perfettamente consolidati, rimuovere le parti non ancorate, applicare una mano di **FONDOSILOSSAN** (diluito al 40% con acqua) prima di procedere con **FONDO STRUTTURALE** al fine di fissare e consolidare il supporto.

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a una mano.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1500 gr/Lt± 20
- Stato fisico: liquido
- Natura del legante: legante acrilico e silicato di potassio stabilizzato in dispersione acquosa
- PH: N.D.
- Essiccazione: al tatto in 30 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 5 ore
- Granulometria: 0,5 mm
- Resa media per confezione: Kg 20 = 90 - 100 m²
- Diluizione: 10 - 20% con acqua
- Colori disponibili: bianco o tinte A-B-C-D Mazzetta
*tinteggiabile con **STABILCORI N-RL**
- Contenuto massimo VOC: < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/g - BA

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentano macchie oleose.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Evitare l'applicazione in presenza di vento o con minaccia di pioggia.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Kg 5 - 20.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2003

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697