

## FONDO ISOLANTE SILOSSANICO ALL'ACQUA

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**FONDOSILOSSAN** è un fondo isolante e consolidante a base di legante acril-silossanico in emulsione acquosa ad elevato grado di penetrazione con ottimi risultati di consolidamento del supporto.

Non forma pellicola e si può applicare su qualsiasi tipo di muratura purchè perfettamente asciutta.

Ha una buona resistenza agli alcali.

Insaponificabile, assicura un'ottima adesione per le pitture o i rivestimenti murali.

Può essere applicato indifferentemente sia all'interno che all'esterno.

### CAMPI D'IMPIEGO

**FONDOSILOSSAN** è particolarmente indicato per il trattamento di pareti e facciate che richiedono una finitura altamente qualificata.

- ZONE URBANE ED INDUSTRIALI.
- INTONACI NUOVI E VECCHI.
- INTONACI A BASE DI LEGANTI IDRAULICI.
- PARENTI IN GESSO E CARTONGESSO.

### PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

**FONDOSILOSSAN** deve essere applicato su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **FONDOSILOSSAN** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** o **CORISTUK** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.

Applicare **FONDOSILOSSAN** diluito fino al 50% con acqua a seconda dell'assorbimento.

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a una mano.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1050 gr/Lt± 20
- Stato fisico: liquido lattiginoso
- Natura del legante: legante acril-silossanico in dispersione acquosa
- PH: N.D.
- Essiccazione: al tatto in 30 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 5 ore
- Resa media per confezione: Kg 25= 150 - 200 m<sup>2</sup>
- Diluizione: fino al 30% con acqua (a seconda del supporto)
- Colori disponibili: trasparente o bianco o tinte A-B-C-D Mazzetta  
\*tinteggiabile con **STABILCORI N-RL**
- Contenuto massimo VOC: < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/g - BA

### AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.

Se applicato su ciclo a cappotto, rispettare la tempistica di stagionatura del rasante (almeno 28 gg).

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopraindicato.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentano macchie oleose.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Evitare l'applicazione in presenza di vento o con minaccia di pioggia.

### IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Kg 5 - 10 - 25.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/1990

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



**CORI srl**

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697