

IDROPITTURA MURALE PER INTERNI ANTICONDENSA - ANTIMUFFA - TERMOISOLANTE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

TERMICA è una idropittura murale traspirante opaca per interni a base di emulsioni stiroacriliche, microsfere di vetro a struttura cava in sospensione (Glass Bubbles della 3M®) ed inerti alleggeriti.

Come è noto, gran parte del calore di un ambiente passa all'esterno disperdendosi attraverso i muri.

TERMICA grazie alla sua formulazione, abbassa la conducibilità termica in parete limitando così il fenomeno dei punti termici.

Il risultato finale è infatti una forte limitazione della condensa interna sulle pareti e, di conseguenza, la soluzione all'eventuale formazione di muffa e condensa.

TERMICA è ideale per ambienti con murature a scarso isolamento termico o sottoposti a scarsa areazione con formazione di condensa superficiale.

CAMPI D'IMPIEGO

TERMICA è particolarmente indicata in locali umidi o soggetti a condensa superficiale.

- AMBIENTI UMIDI.

- CUCINE, BAGNI, CANTINE.

- AMBIENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI.

NATURA DEI SUPPORTI

TERMICA deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **TERMICA** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
 - eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura;
 - livellare le eventuali irregolarità del supporto;
 - ripristinare gli intonaci con **START** o **CORIBETON** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature.
- Dopo aver accertato la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo, trattare la superficie con un adeguato fondo isolante fissativo **FONDOCRIL** (diluito 1:3 con acqua) o **FONDOSILOSSAN** (diluito fino al 50% con acqua).

Attrezzi applicativi: pennello o rullo.

Al fine di garantire un alto rendimento è indispensabile l'applicazione a minimo 3 mani.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 800 gr/Lt± 20
- Stato fisico: liquido
- Natura del legante: emulsioni stiroacriliche in dispersione acquosa
- PH: 8 - 8,5
- Essiccazione: totale in 10 - 15 ore (α 25°C con Umidità Relativa 65%)
sovraverniciabile dopo 6 ore
- Resa media per confezione: Lt 15 = 40 - 50 m²
- Diluizione: 30% con acqua (applicare in almeno 3 mani)
- Colori disponibili: bianco
*tinteggiabile con **STABILCORI RL**
- Contenuto massimo VOC: < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/α - BA
- Classificazione TVOC (EN ISO 16000-9): Classe A+



AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentano macchie oleose, residui di sporco o di muffa, o parti non perfettamente solide. Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C. Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

Applicare il prodotto in almeno 3 mani.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 2,5 - 5 - 15.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2003

Ultimo aggiornamento: 17/01/2018



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697