

## IDROPITTURA MURALE COPRENTE PER INTERNI

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**CORIBEL SUPER** è una idropittura opaca semilavabile per interni, dotata di ottimo potere riempitivo e buona copertura abbinata ad una alta resa. A base di emulsioni viniliche in dispersione acquosa.

Rende l'ambiente sano e pulito.

### CAMPI D'IMPIEGO

**CORIBEL SUPER** è particolarmente indicato per la finitura di pareti interne, sui tipici supporti quali intonaco a calce e/o cemento, gesso e cartongesso.

- AMBIENTI INTERNI CIVILI ED INDUSTRIALI

### PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

**CORIBEL SUPER** deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **CORIBEL SUPER** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** o **CORISTUK** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.

Dopo aver accertato la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo, trattare la superficie con un adeguato fondo isolante fissativo **FONDOCRIL** (diluito 1:3 con acqua).

Se necessario, per evitare la formazione di muffe, additivare la pittura con **CORICID**.

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a 2 mani (se necessario, valutare una terza mano).

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1665 gr/Lt± 20
- Stato fisico: liquido
- Natura del legante: emulsioni viniliche in dispersione acquosa
- PH: 7,5-8,5
- Essiccazione: al tatto in 30 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 5 ore
- Resa media per confezione Lt 15 :
  - **rullo o pennello**: 80 - 90 m<sup>2</sup> (a seconda dell'assorbimento e dallo stato del supporto)
  - **airless**: 45 - 55 m<sup>2</sup> (a seconda dell'assorbimento e dallo stato del supporto)
- Diluizione: 1° mano 40% con acqua - 2° mano 30-40% con acqua
- Colori disponibili: bianco o tinteggiabile con **STABILCORI RL**
- Contenuto massimo VOC: < 10 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/a - BA

### AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentano macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide. Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30° C. Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

### IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 2,5 - 5 - 15.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/1990

Ultimo aggiornamento: 01/06/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



**CORI srl**

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697