

## IMPREGNANTE ANTITARLO PROTETTIVO PER LEGNO

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**CORILEGNO** è una vernice impregnante protettiva di finitura monocomponente, idonea per preservare, colorare ed esaltare la naturale bellezza del legno.

E' particolarmente indicato quale finitura impregnante infissi e per strutture in legno varie.

Il prodotto applicato non produce film e consente quindi la traspirazione del legno ed inoltre conferisce alle strutture trattate un'elevata idrorepellenza ed un piacevole effetto satinato.

### CAMPI D'IMPIEGO

**CORILEGNO** è particolarmente indicato per legno.

- INFISSI, PORTE E TRAVI
- PARETI IN LEGNO
- STECCATI E CASSETTE

### PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

**CORILEGNO** deve essere applicata su supporti puliti ed asciutti, privi di parti resinose e di sostanze inquinanti, liberi da polvere, oli e grassi.

Oltre ad eventuale pulizia meccanica, occorre provvedere ad un accurato sgrassaggio con appositi solventi organici o idropulitrice a caldo.

E' importante non applicare il prodotto sul legno con umidità superiore al 18%.

**CORILEGNO** deve essere diluita al 5% con Diluente Sintetico o al 5-10% con Acquaragia.

Le **superfici nuove**, possono essere carteggiate con cartavetro a grana fine, per ottenere un miglior risultato estetico.

Le **superfici vecchie**, devono essere prive di eventuali residui di verniciature precedenti, poichè queste potrebbero impedire la penetrazione del prodotto.

Tra una mano e l'altro attendere almeno 24 ore fino a completa asciugatura dello strato precedente..

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a 2 mani.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 800 gr/Lt± c.a. (a seconda del colore)
- Stato fisico: liquido
- Natura del legante: resina alchidica uretanizzata
- Infiammabilità: infiammabile
- Aspetto estetico: opaco
- Comportamento al freddo: elevato
- Contenuti in solido: 42 ± 2% (in peso) o 39 ± 2% (in volume)
- Essiccazione:
  - fuori tatto 4-5 ore c.a. \*
  - essiccazione completa 3 gg \*
- Sovraverniciatura: 24 ore a temperatura +25°C c.a.
- Resa media per confezione: Lt 4 = 40 m<sup>2</sup>
- Diluizione: 5% Diluente Sintetico o 5-10% Acquaragia
- Colori disponibili: neutro e tinte cartella
- Contenuto massimo VOC: < 700 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/f - BS.

\* Temperature particolarmente rigide o condizioni atmosferiche non favorevoli (elevata umidità, temperatura inferiore a 5° C ecc.), possono variare anche sensibilmente i valori di essiccazione riportati sopra (misurati per un'applicazione a circa 17° C u.r. 70%).

### AVVERTENZE

Prima dell'applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a rotazione lenta. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l'applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a + 10°C o superiori a + 30°C. Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell'arco di 7 giorni.

Dopo l'applicazione e fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (dovuta a sole diretto o al vento) e dalla rugiada. I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +17°C e 70% di U.R.; pertanto nel caso di temperatura inferiore o umidità superiore l'essiccazione si allunga anche in modo considerevole.

Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l'applicazione.

Si raccomanda l'utilizzo della pittura di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.

Nel caso di applicazioni in ambienti chiusi, prevedere un'adeguata ventilazione, oltre a tutte le misure di sicurezza previste per la pittura in presenza di solventi.

Durante l'applicazione, indossare i comuni DPI (dispositivi di protezione individuale).

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

### IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello ferro da Lt 4 - 16.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo, dal sole e da fonti di calore.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2010

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017



**CORI srl**

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. +39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697