

IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CORIPRINT è una vernice impregnante protettiva di finitura, idonea per preservare, colorare ed esaltare la naturale bellezza del legno, esaltandone le venature.

E' particolarmente indicato quale finitura impregnante infissi e per strutture in legno varie.

Il prodotto applicato non produce film e consente quindi la traspirazione del legno ed inoltre conferisce alle strutture trattate un'elevata idrorepellenza ed un piacevole effetto satinato.

CAMPI D'IMPIEGO

CORIPRINT è particolarmente indicato per legno.

- INFISSI, PORTE E TRAVI
- PARETI IN LEGNO
- STECCATI E CASETTE

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

CORIPRINT deve essere applicata su supporti puliti ed asciutti, privi di parti resinose e di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Oltre ad eventuale pulizia meccanica, occorre provvedere ad un accurato sgrassaggio con appositi solventi organici o idropulitrice a caldo.

E' importante non applicare il prodotto sul legno con umidità superiore al 18%.

CORIPRINT è pronto all'uso, ma può essere diluito con acqua dal 5 al 10 %

Le **superfici nuove**, possono essere carteggiate con cartavetro a grana fine, per ottenere un miglior risultato estetico.

Le **superfici vecchie**, devono essere prive di eventuali residui di verniciature precedenti, poichè queste potrebbero impedire la penetrazione del prodotto.

Per un miglior risultato estetico e di durabilità nel tempo, è consigliato applicare 2 mani di impregnante.

Tra la prima e la seconda mano, procedere con una lieve carteggiatura per eliminare il caratteristico effetto di sollevamento della fibra del legno.

Tra una mano e l'altra attendere almeno 24 ore fino a completa asciugatura dello strato precedente.

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a 2 mani.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 990 gr/Lt± c.a. (a seconda del colore)
- Stato fisico: liquido
- Natura del legante: resina acrilica in emulsione
- Infiammabilità: non infiammabile
- Aspetto estetico: opaco
- Comportamento al freddo: elevato
- Contenuti in solido: 23 ± 1% (in peso)
- Essiccazione: - fuori tatto 2 - 3 ore c.a. *
- Sovraverniciatura: 24 ore a temperatura +25°C c.a.
- Resa media per confezione: Lt 5 = 40 - 50 m² (per mano a seconda dell'assorbimento)
- Diluizione: pronto all'uso o con acqua dal 5 al 10%
- Colori disponibili: neutro e tinte cartella
- Contenuto massimo VOC: < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/f - BA.

* Temperature particolarmente rigide o condizioni atmosferiche non favorevoli (elevata umidità, temperatura inferiore a 5° C ecc.), possono variare anche sensibilmente i valori di essiccazione riportati sopra (misurati per un'applicazione a circa 17° C u.r. 70%).

AVVERTENZE

E' importante non applicare il prodotto sul legno con umidità superiore al 18%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopraindicato.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30° C.

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello metallo da Lt 0,750 - 5 - 25.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo, dal sole e da fonti di calore.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2010

Ultimo aggiornamento: 01/04/2017



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. +39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697