

# CORIRASAN 100

SCHEDA INFORMATIVA  
N°3050

## MALTA TIXOTROPICA A PRESA RAPIDA

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**CORIRASAN 100** è una collante-rasante in pasta polivalente usato per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti. Il prodotto, va additivato in rapporto 1:1 con Cemento Portland® 325 o 525.

Dopo l'incollaggio del pannello, si procederà con la successiva rasatura e l'inserimento della RETE in fibra di vetro.

Le superfici trattate con **CORIRASAN 100** dovranno essere rifinite con rivestimento a spessore idoneo solamente dopo l'avvenuta maturazione (28 gg).

Ha un'ottima adesione al supporto ed eccezionale durata nel tempo.

### CAMPI D'IMPIEGO

**CORIRASAN** è particolarmente indicato per:

- INCOLLAGGIO E RASATURA DI APNELLI ISOLANTI

### PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima di applicare **CORIRASAN 100**, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la superficie.

Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi; è consigliata la rimozione delle parti non perfettamente ancorate, fino ad ottenere una superficie perfettamente coesa.

Prima dell'applicazione di **CORIRASAN 100** è necessario accertare la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo.

**CORIRASAN 100** va impastato con Cemento Portland® 325 o 525 in rapporto 1:1, e mescolato con l'ausilio di un miscelatore a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto cremoso e senza grumi.

L'impasto va lasciato a riposo per circa 10 minuti prima di essere utilizzato ed utilizzato entro 45 minuti dalla preparazione per non perdere le caratteristiche intrinseche del prodotto.

In fase di rasatura, può essere applicato in spessori fino a 10 mm per strato.

**CORIRASAN 100** si applica con frattazzo in acciaio avendo cura di stendere il materiale uniformemente in modo che possa essere rifinito.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1450 gr/Lt± 20
- Resa media: Kg 2,0 = 1 m<sup>2</sup> per ogni mm di spessore
- Lavorabilità: ottima
- Tempi di presa: 60 minuti a 20°C c.a.
- Maturazione/ossidazione: 2/3 settimane c.a.
- Diluizione: 1:1 con Cemento Portland® 525 o 325
- Colori disponibili: - grigio

### AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della rasatura prima di procedere con la finitura (28 giorni circa).

Prima dell'applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a basso numero di giri creando un impasto cremoso e senza grumi. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Evitare l'applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell'arco di 28 giorni.

Dopo l'applicazione e fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (dovuta a sole diretto o al vento) e dalla rugiada.

I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +20°C e 65% di U.R., pertanto nel caso di temperatura inferiore o umidità superiore l'essiccazione si allunga anche in modo considerevole.

Si raccomanda l'utilizzo del rasante di uno stesso lotto di produzione.

Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

### IMBALLO E CONSERVAZIONE

Sacchi in plastica riciclabile da Kg 25.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/1990

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017



**CORI srl**

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697