

ANTICORROSIVO PER LEGHE LEGGERE E LAMIERE ZINCATE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CORIZINCOL è una pittura semilucida dotata di eccellente adesività su lamiere zincate, e di un'elevata azione anticorrosiva sia per lo zinco come per il ferro.

Composta da copolimeri stirolo-acrilici (PLIOLITE ® della GOOD-YEAR) in soluzione solvente, con pigmenti resistenti alla luce. Contenendo solventi può essere applicato anche a basse temperature.

CAMPI D'IMPIEGO

CORIZINCOL è particolarmente indicato per leghe e lamiere zincate.

- LEGHE LEGGERE
- LAMIERE ZINCATE
- ZONE URBANE ED INDUSTRIALI
- ZONE CON ALTE ESCURSIONI TERMICHE

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

CORIZINCOL deve essere applicata su supporti puliti ed asciutti, privi di ruggine e di sostanze inquinanti, liberi da polvere, oli e grassi.

Oltre ad eventuale pulizia meccanica, occorre provvedere ad un accurato sgrassaggio con appositi solventi organici o idropulitrice a caldo.

Prima dell'applicazione di **CORIZINCOL** è necessario rimuovere eventuali presenze di ruggine dalla superficie da trattare.

CORIZINCOL deve essere diluita al 5-10% **Solvente PMA** o con 5-10% **Diluyente Nitro Antinebbia**.

Tra una mano e l'altro attendere almeno 12 ore fino a completa evaporazione dei solventi.

Va tenuto presente che, trattandosi di una pittura che asciuga per ossidazione, l'essiccazione in profondità può venire compromessa dall'applicazione di strati troppo elevati.

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a 2 mani.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1290 gr/Lt± c.a. (α seconda del colore)
- Stato fisico: liquido
- Natura del legante: copolimero stirolo-acrilico
- Infiammabilità: infiammabile
- Brillantezza: semilucido 40 gloss 60°
- Comportamento al freddo: ottimo
- Sovraverniciatura: 12 ore a temperatura +25°C c.a.
- Essiccazione completa: da 48 ore c.a.
- Resa media per confezione: Lt 4 = 30-40 m²
- Diluizione: 5-10% **Solvente PMA** o 5-10% **Diluyente Nitro Antinebbia**
- Colori disponibili: bianco o colorato.
- Contenuto massimo VOC: < 500 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/i - BS.

AVVERTENZE

Prima dell'applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a rotazione lenta. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l'applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell'arco di qualche giorno.

Dopo l'applicazione e fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, dalla pioggia e dalla rugiada.

I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +20°C e 65% di U.R., pertanto nel caso di temperatura inferiore o umidità superiore l'essiccazione si allunga anche in modo considerevole.

Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l'applicazione.

Nel caso di applicazioni in ambienti chiusi, prevedere un'adeguata ventilazione, oltre a tutte le misure di sicurezza previste per la pitturazione in presenza di solventi.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello in metallo da Lt 4 - 16.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo, dal sole e da fonti di calore.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/1990

Ultimo aggiornamento: 01/04/2015



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. +39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697