

PITTURA MURALE TRASPIRANTE COPRENTE PER INTERNI ANTIBATTERICA E "ANTIMUFFA"

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DIAMANTE "antimuffa" è una pittura traspirante opaca per interni, dotata di ottimo potere riempitivo e ottima copertura abbinata ad una alta resa. Ha un'ottima resistenza ai lavaggi, allo strofinamento e buona elasticità.

Permette un'ottima traspirazione ed un'ottima resistenza agli alcali. Non spolvera nel tempo e non gocciola.

A base di legante acrilico in dispersione acquosa e microcariche minerali naturali.

Rende l'ambiente sano, pulito e dall'elevato comfort abitativo.

DIAMANTE "antimuffa" offre alla pittura una protezione agli attacchi di muffa che solitamente tendono a formarsi sulle pareti umide.

CAMPI D'IMPIEGO

DIAMANTE "antimuffa" è particolarmente indicato per la finitura di pareti interne, sui tipici supporti quali intonaco a calce e/o cemento, gesso e cartongesso.

- AMBIENTI INTERNI CIVILI

- AMBIENTI INDUSTRIALI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

DIAMANTE "antimuffa" deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **DIAMANTE "antimuffa"** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** o **CORISTUK** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.

Dopo aver accertato la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo, trattare la superficie con un adeguato fondo isolante fissativo **FONDOCRIL** (diluito 1:3 con acqua).

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a 2 mani.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- | | |
|---|--|
| - Peso specifico: | 1600 gr/Lt± 20 |
| - Stato fisico: | liquido |
| - Natura del legante: | emulsioni viniliche in dispersione acquosa |
| - PH (UNI 8490/4): | 8 - 8,5 |
| - Viscosità Brookfield 20 rpm (UNI 8490/3): | 20.500 |
| - Resistenza al lavaggio (UNI 10560): | 700 cicli |
| - Resistenza al lavaggio classificazione (EN 13300): | classe 4 |
| - Coefficiente di trasmissione al vapore acqueo (V): | 325,30 g/m ² (> 150 g/m ²) |
| - Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (sd): | 0,065 m (< 0,14 m) |
| - Classificazione Permeabilità al vapore (UNI EN 1062-1): | ALTA |
| - Permeabilità all'acqua liquida (w): | 1,49 kg/m ² x h ^{0,5} |
| - Classificazione Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN 1062-1): | w1 ALTA (> 0,5) |
| - Presa di sporco: | 21,66 ΔL (>15,0) |
| - Classificazione Presa di sporco (UNI 10792): | ALTA |
| - Essiccazione: | al tatto in 60 min. (α 25°C con Umidità Relativa 65%)
sovraverniciabile dopo 5 ore
Lt 15 = 80 - 90 m ² (α seconda del supporto) |
| - Resa media per confezione: | 1° mano 30-35% con acqua - 2° mano 25-30% con acqua |
| - Diluizione: | bianco o tinteggiabile con STABILCORI N-RL |
| - Colori disponibili: | < 5 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/α - BA |
| - Contenuto massimo VOC: | |

EMISSIONI DANS L'AIR INTERIEUR



AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentano macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide. Evitare l'applicazione con temperature inferiori α + 5°C e superiori α + 30°C. Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 2,5 - 5 - 15.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2003

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697