

PITTURA ELASTOMERICA PER ESTERNI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ELASTOCORI è una idropittura elastomerica a spessore per esterni, dotata di ottimo potere riempitivo, ottima copertura abbinata ad una alta resa. È ideale per le superfici in muratura che presentano dei segni di cavillature o fessurazioni, poiché grazie alla sua elasticità, crea una resistenza alle tensioni create nell'intonaco.

Nel calcestruzzo armato, previene la carbonatazione del cemento, principale causa del degrado di questo materiale.

ELASTOCORI inibisce la reazione chimica tra l'anidride carbonica e l'anidride solforosa presenti nell'atmosfera ed il cemento, proteggendolo dalla disgregazione. Garantisce una bassa presa di sporco una volta applicata in parete.

CAMPI D'IMPIEGO

ELASTOCORI è particolarmente indicato per la finitura di pareti esterne, purché la superficie sia preventivamente trattata:

- PARETI E FACCIATE CIVILI
- AMBIENTI INDUSTRIALI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

ELASTOCORI deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **ELASTOCORI** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON**;
- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.

Dopo aver accertato la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo, trattare la superficie con un adeguato fondo isolante fissativo:

- **FONDO ARENA** o **FONDOCRIL** (diluito 1:3 con acqua).

Se necessario, per evitare la formazione di muffe, additivare la pittura con **ANTIVEGETATIVA**.

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a minimo 2 mani, ma è consigliabile anche la 3° mano.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- | | |
|---|---|
| - Peso specifico (UNI 8910): | 1420 gr/Lt± 20 |
| - Stato fisico: | liquido |
| - Natura del legante: | emulsioni acriliche in dispersione acquosa |
| - PH (UNI 8490/4): | 8 - 8,5 |
| - Viscosità Brookfield 20 rpm (UNI 8490/3): | 46.000 |
| - Resistenza al lavaggio (UNI 10560) | >2.000 cicli |
| - Resistenza al lavaggio (ISO 11998) 16hx40°C a 200 cicli: | n.d. |
| - Classificazione Resistenza al lavaggio (EN 13300): | n.d. |
| - Presa di sporco (MV AT 008): | 1,88 ΔL (da ≤ 3,0) |
| - Classificazione Presa di sporco (UNI 10792): | MOLTO BASSA |
| - Coefficiente di trasmissione al vapore acqueo "V" (MV AT 036): | 126,95 g/m ² (≤ 150 g/m ² - > 15 g/m ²) |
| - Resistenza alla diffusione del vapore acqueo "sd" (MV AT 036): | 0,165 m (≤ 0,14 m - > 1,4 g/m ²) |
| - Classificazione Permeabilità al vapore (UNI EN 1062-1): | MEDIA (V2) |
| - Permeabilità all'acqua liquida "w" (MV AT 083): | 0,41 kg/m ² x h ^{0,5} |
| - Classificazione Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN 1062-1): | MEDIA w2 (da ≤ 0,5 a > 0,1) |
| - Spessore medio del film essiccato: | >450 micron nelle due mani |
| - Allungamento α -10°C: | 40% c.a. |
| - Allungamento α +22°C: | 60% c.a. |
| - Essiccazione: | al tatto > 60 min. (α 25°C con Umidità Relativa 65%)
sovraverniciabile dopo 6-8 ore
<i>il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 - 10 giorni in condizioni ambientali ottimali</i>
Lt 15 = 60 - 70 m ² |
| - Resa media per confezione: | 1° mano 15-20% con acqua - 2° mano 10-15% con acqua |
| - Diluizione: | bianco o tinte A-B Mazzetta |
| - Colori disponibili: | *tinteggiabile con STABILCORI RL |
| - Contenuto massimo VOC: | < 6 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/c - BA |

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della rasatura prima di procedere con la finitura (28 giorni circa). Prima dell'applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a rotazione lenta. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l'applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C. Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell'arco di 10 giorni. Se durante questo lasso di tempo il prodotto dovesse subire eventi meteorici come la pioggia battente, si potrebbero formare antiestetiche rigature e colature di aspetto lucido e tendenzialmente appiccicoso. Tali fenomeni sono temporanei e non influenzano in alcun modo le caratteristiche prestazionali del prodotto; possono inoltre essere rimosse per mezzo di idrolavaggio o semplicemente dalle piogge successive. Dopo l'applicazione e fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (dovuta a sole diretto o al vento) e dalla rugiada. I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +20°C e 65% di U.R., pertanto nel caso di temperatura inferiore o umidità superiore l'essiccazione si allunga anche in modo considerevole. Un assorbimento irregolare del supporto può alterare la tinta. Un'asciugatura senza macchie non può essere garantita data la grande diversità di condizioni meteorologiche e fisiche in cui può trovarsi l'edificio. Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l'applicazione. Si raccomanda l'utilizzo della pittura di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 2,5 - 5 - 15.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio e conservazione del prodotto 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2003

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697