# FONDOCLOR

SCHEDA INFORMATIVA
N°2010

## FONDO FISSATIVO A SOLVENTE

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**FONDOCLOR** è un fondo fissativo speciale a solvente particolarmente idoneo per tutti i supporti difficili.
Penetra profondamente e, nel consolidare il supporto, permette un'ottima adesione delle pitture e dei rivestimenti.
Non forma pellicola e si può applicare su qualsiasi tipo di muratura.
Essendo a base resine stirol-acriliche e alla pliolite, resiste agli alcali del supporto.

### CAMPI D'IMPIEGO

**FONDOCLOR** è particolarmente indicato per il trattamento di pareti e facciate che richiedono una finitura altamente qualificata.
- ZONE URBANE ED INDUSTRIALI.
- INTONACI NUOVI E VECCHI.
- SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

### PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

**FONDOCLOR** deve essere applicato su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.
Prima dell'applicazione di **FONDOCLOR** è necessario:
- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.

Applicare **FONDOCLOR** previa diluizione fino al 20% con Diluente Sintentico, a seconda dell'assorbimento.
Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).
L'applicazione è a una mano.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| - Peso specifico: | 910 gr/Lt± 20 |
| - Stato fisico: | liquido |
| - Natura del legante: | legante acrilico e plioliti |
| - PH: | N.D. |
| - Essiccazione: | al tatto in 60 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 5-8 ore |
| - Resa media per confezione: | Lt 25= 160 - 170 $m^2$ |
| - Diluizione: | 0-20% con Diluente Sintetico |
| - Infiammabilità: | prodotto infiammabile |
| - Colori disponibili: | trasparente, bianco o tinte A-B-C-D Mazzetta<br>*tinteggiabile con **STABILCORI N-RL** |
| - Contenuto massimo VOC: | < 350 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/g - BA |

### AVVERTENZE

In caso di applicazioni interne, consentire un adeguato ricircolo d'aria.
Durante l'applicazione munirsi di mascherina e guanti adatti.
Conservare fuori della portata dei bambini e lontano da alimento o mangimi o bevande.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Dopo l'utilizzo chiudere il tappo ermeticamente per evitare che il prodotto perda la sua efficacia.
Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopraindicato.
L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentano macchie oleose.
Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.
Evitare l'applicazione in presenza di vento o con minaccia di pioggia.

### IMBALLO E CONSERVAZIONE

Tanica plastica riciclabile da Lt 5 - 10 - 25.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

**La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.**
**Data di creazione: 01/02/1995**
**Ultimo aggiornamento: 01/04/2016**

**CORI srl**
Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel.+ 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007
www. coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it
Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697