

PITTURA MURALE COPRI-MACCHIA PER TRATTAMENTI INTERNI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

GALASSIA è una pittura opaca per interni a base resine copolimeriche acriliche, in fase solvente, a rapida essiccazione, con alto potere coprente.

Conferisce ai supporti un film traspirante ma non attraversabile da sostanze di origine catramose, fuliggine, olii, grassi. In molti casi permette la sovraverniciatura con prodotti tradizionali all'acqua e lavabili per interni.

GALASSIA inoltre è indicata per la tinteggiatura di fondi con residui di cere.

Può essere applicato su diversi tipi di supporti murali (calcestruzzo, intonaco civile, gesso) come pure su legno.

CAMPI D'IMPIEGO

GALASSIA è particolarmente indicato per il trattamento di pareti e soffitti interni, in presenza di macchie.

- PARETI E SOFFITTI INTERNI.
- AMBIENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI.
- AMBIENTI PUBBLICI.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

GALASSIA deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **GALASSIA** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** o **CORISTUK** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature.
- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.

Dopo aver accertato la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo applicare **GALASSIA** dopo accurata diluizione al 20% con Acquaragia o Diluente Sintetico.

Mani successive vanno applicate a distanza di 6-12 ore.

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a 2 mani.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1445 gr/Lt± 20
- Stato fisico: liquido
- Natura del legante: legante acrilico in emulsione acquosa
- PH: N.D.
- Essiccazione: al tatto in 30 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 6-12 ore
- Resa media per confezione: Lt 16 = 80 - 90 m²
- Diluizione: 20% con Acquaragia o Diluente Sintetico
- Colori disponibili: bianco
- Contenuto massimo VOC: < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/α - BS

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.

Prodotto infiammabile.

Prodotto alcalino irritante per occhi e pelle, nell'uso usare indumenti adatti.

In caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere le confezioni fuori dalla portata dei bambini.

Non gettare i residui nelle fognature.

Per alcune casistiche sono indispensabili più mani di prodotto.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C.

Applicare il prodotto in almeno 2 mani.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello ferro da Lt 4 - 16.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/1990

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697