

## IDROPITTURA LAVABILE PER ESTERNI

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**IDROCORI ESTERNI EXTRA** è una idropittura lavabile opaca per esterni, dotata di ottimo potere riempitivo in grado di coprire le piccole imperfezioni del supporto. Presenta un'ottima copertura abbinata ad una alta resa.

Ha una buona resistenza ai lavaggi, allo strofinamento, buona elasticità ed un'ottima resistenza agli alcali.

Garantisce una bassa presa di sporco ed una eccellente stabilità nel tempo.

A base di legante stiroacrilico in dispersione acquosa.

Facilmente pennellabile. Conferisce al supporto buona idrorepellenza e traspirabilità.

### CAMPI D'IMPIEGO

**IDROCORI ESTERNI EXTRA** è particolarmente indicato per la finitura di pareti e facciate esterne che richiedono una finitura altamente qualificata.

- AMBIENTI INTERNI CIVILI

- AMBIENTI INDUSTRIALI

### PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

**IDROCORI ESTERNI EXTRA** deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **IDROCORI ESTERNI EXTRA** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.

Dopo aver accertato la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo, trattare la superficie con un adeguato fondo isolante fissativo, in specifico:

- **PRIMER RIV** diluito fino al 50% con acqua nel caso di supporti dove è richiesta un'ottima copertura del supporto;

- **FONDOCRIL** (diluito 1:3 con acqua) o **FONDOCLOR** (diluito al 20% con diluente sintetico) nel caso di supporti sfarinanti o particolarmente assorbenti.

Se necessario, per evitare la formazione di muffe, muschi, alghe e licheni, additivare la pittura con **ANTIVEGETATIVA**.

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello). L'applicazione è a 2 mani.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1580 gr/Lt± 20
- Stato fisico: liquido
- Natura del legante: emulsioni stiroacriliche in dispersione acquosa
- PH: 8 - 9
- Essiccazione: al tatto > 60 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 6-8 ore il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 - 10 giorni in condizioni ambientali ottimali
- Resa media per confezione: Lt 15 = 80 - 90 m<sup>2</sup>
- Diluizione: 1° mano 35% con acqua - 2° mano 30% con acqua
- Colori disponibili: bianco o tinteggiabile con **STABILCORI RL**
- Contenuto massimo VOC: < 40 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/c - BA

### AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della rasatura prima di procedere con la finitura (28 giorni circa). Prima dell'applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a rotazione lenta. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l'applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C. Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell'arco di 10 giorni. Se durante questo lasso di tempo il prodotto dovesse subire eventi meteorici come la pioggia battente, si potrebbero formare antiestetiche rigature e colature di aspetto lucido e tendenzialmente appiccicoso. Tali fenomeni sono temporanei e non influenzano in alcun modo le caratteristiche prestazionali del prodotto; possono inoltre essere rimosse per mezzo di idrolavaggio o semplicemente dalle piogge successive. Dopo l'applicazione e fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (dovuta a sole diretto o al vento) e dalla rugiada.

I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +20°C e 65% di U.R., pertanto nel caso di temperatura inferiore o umidità superiore l'essiccazione si allunga anche in modo considerevole. Un assorbimento irregolare del supporto può alterare la tinta. Un'asciugatura senza macchie non può essere garantita data la grande diversità di condizioni meteorologiche e fisiche in cui può trovarsi l'edificio. Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l'applicazione.

Si raccomanda l'utilizzo della pittura di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.

### IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 2,5 - 5 - 15.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio e conservazione del prodotto 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/1995

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017



**CORI srl**

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. +39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697