

INTONACO PER RINZAFFO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

INTONACO RINZAFFO è un intonaco a base di leganti idraulici pozzolanici, calce idraulica naturale, polvere di marmo, sabbia silicea ed additivi areanti naturali, particolarmente indicato per la ricostruzione di superfici interessate da zone umide.

INTONACO RINZAFFO è ideale per il ripristino ed il restauro di edifici storici e monumentali, ma trova molto uso nelle nuove costruzioni che rispettano le caratteristiche della biocostruzione.

Ha proprietà naturalmente elastiche, qualità che lo rende adatto come fondo per interventi su vecchie murature perché prepara per il successivo trattamento con **INTONACO COCCIO PESTO** o **INTONACO COCCIO PESTO DEUMIDIFICANTE**.

Ha un'ottima adesione al supporto ed un'eccellente durata nel tempo.

CAMPI D'IMPIEGO

INTONACO RINZAFFO è particolarmente indicata per la finitura di pareti esterne ed interne specialmente su intonaci traspiranti preferibilmente composti da calce o sabbia.

- CONSERVAZIONE E RESTAURO DI CENTRI STORICI
- ABITAZIONI COSTRUTTE CON MATERIALI BIOEDILI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima di applicare **INTONACO COCCIO PESTO DEUMIDIFICANTE**, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la superficie.

Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi, privo di buche e crepi.

- nel caso di vecchie pitture o intonaci sfarinanti, è consigliata la rimozione delle parti non perfettamente ancorate, fino ad ottenere una superficie perfettamente coesa;
- nel caso di intonaci non coesi, è indispensabile la demolizione.

Impastare ogni sacco da 25 Kg di **INTONACO RINZAFFO** con circa 4,5-5,5 Lt di acqua pulita per non più di 5 minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi. Prima dell'applicazione far riposare l'impasto per 20 minuti.

Applicare la prima mano di prodotto con frattazzo in acciaio inox per uno spessore di circa 0,5-1,0 cm, cercando di compattare il materiale fino a completo livellamento ed attendere fino a completo indurimento della superficie.

Accertare che non vi siano zone della muratura con carenza di materiale; in tal caso, provvedere all'applicazione di altro materiale.

A completa ed uniforme asciugatura, procedere con l'applicazione di **INTONACO COCCIO PESTO** o **INTONACO COCCIO PESTO DEUMIDIFICANTE**, seguendo le istruzioni indicate nella scheda tecnica relativa.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- | | |
|---|--|
| - Natura del legante: | legati pozzolanici, calce idraulica naturale, polveri di marmo, sabbia silicea |
| - PH: | 10,5 |
| - Granulometria: | 0,1 a 5 mm |
| - Massa Volumica apparente: | 1.780 Kg/m ² |
| - Consumo indicativo: | 16 Kg/m ² (per ogni cm di spessore) |
| - Fattore di resistenza alla diffusione del vapore, μ : | 14 |
| - Resistenza a compressione: | 16,6 N/mm ² |
| - Resistenza a flessione: | 2 N/mm ² |
| - Adesione: | 0,4 N/mm ² |
| - Lavorabilità: | ottima |
| - Essiccazione: | 6-8 ore fuori pioggia |
| - Maturazione/ossidazione: | 2/3 settimane |
| - Diluizione per ogni sacco da 25 Kg: | 4,5-5,5 Lt d'acqua |
| - Colori disponibili: | biancastro |

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della rasatura prima di procedere con la finitura (28 giorni circa). Prima dell'applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a rotazione lenta. Evitare l'applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C. Dopo l'applicazione e fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (dovuta a sole diretto o al vento) e dalla rugiada per almeno 48 ore. I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +20°C e 65% di U.R., pertanto nel caso di temperatura inferiore o umidità superiore l'essiccazione si allunga anche in modo considerevole. Un assorbimento irregolare del supporto può alterare la tinta. Un'asciugatura senza macchie non può essere garantita data la grande diversità di condizioni meteorologiche e fisiche in cui può trovarsi l'edificio.

Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l'applicazione.

Si raccomanda l'utilizzo del rivestimento di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità. Prima dell'applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a rotazione lenta. Evitare l'applicazione su supporti poco coesi, sporchi o non aggrappati. Prima dell'applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a basso numero di giri creando un impasto cremoso e senza grumi. Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini. Lavorare il prodotto in continuo per evitare le giunture. Proteggere dalle intemperie specie nei primi giorni dopo l'applicazione.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Sacco da Kg 25.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 6 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2000

Ultimo aggiornamento: 01/09/2015



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697