

## INTONACO RASANTE A CALCE

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**START** è un intonaco-rasante a calce, costituita da grassello di calce, graniglie di marmo e silice selezionate esenti da sali minerali ed additivi atti a migliorarne l'adesione e la lavorabilità.

Ha un aspetto simile all'intonaco civile fine tradizionale a calce.

Possiede inoltre un'ottima lavorabilità e facilità di ripresa, alta compatibilità di adesione ad ogni tipo di malta.

Le superfici così trattate rimangono perfettamente traspiranti.

**START** ha una presa accelerata ed un'ottima resistenza meccanica, produce una superficie regolare ed uniforme.

### CAMPI D'IMPIEGO

**START** è particolarmente indicato per la finitura di pareti interne dove è necessario correggere difetti dell'intonaco.

- SOTTOFONDO PER PITTURE E DECORAZIONI A CALCE

- RESTAURO

- ABITAZIONI COSTRUITE CON MATERIALI BIOEDILI

### PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima di applicare **START**, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la superficie.

Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi; nel caso di vecchie pitture sfarinanti, è consigliata la rimozione delle parti non perfettamente ancorate, fino ad ottenere una superficie perfettamente coesa.

Prima dell'applicazione di **START** è necessario accertare la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo.

**START** si applica di preferenza su intonaci nuovi o allo stato grezzo, senza alcun trattamento preliminare, ma può essere applicato anche su di un supporto già tinteggiato con pittura ad acqua, purchè la pittura sia ben ancorata e presenti una certa porosità e ruvidità.

Si applica a 2 mani con cazzuola o frattazzo in acciaio in maniera da ottenere una superficie planare.

L'ultima mano deve essere rifinita con un frattazzo di spugna bagnato.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico:	1960 gr/Lt± 20
- PH:	11,0 - 12,0 c.a.
- Resa media per confezione:	Kg 25 = 14 m <sup>2</sup>
- Aspetto:	liscio
- Lavorabilità:	ottima
- Granulometria:	0,5 mm
- Maturazione/ossidazione:	2/3 settimane
- Diluizione:	pronto all'uso
- Colori disponibili:	bianco
- Contenuto massimo VOC:	< 40 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/c - BA

### AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della rasatura prima di procedere con la finitura (28 giorni circa).

Prima dell'applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a rotazione lenta.

Evitare l'applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Dopo l'applicazione e fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (dovuta a sole diretto o al vento) e dalla rugiada per almeno 48 ore. I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +20°C e 65% di U.R., pertanto nel caso di temperatura inferiore o umidità superiore l'essiccazione si allunga anche in modo considerevole.

Un assorbimento irregolare del supporto può alterare la tinta. Un'asciugatura senza macchie non può essere garantita data la grande diversità di condizioni meteorologiche e fisiche in cui può trovarsi l'edificio. Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l'applicazione. Si raccomanda l'utilizzo del rivestimento di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.

Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

### IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Kg 5 - 25.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/1990

Ultimo aggiornamento: 01/03/2018



**CORI srl**

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697